



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA CORRIDA INTERIOR - MISTERCRYL

Massa corrida a base de água, com acabamentos para aplicação em áreas internas e pode tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, proporcionando um ótimo acabamento.

- **CONFORME A CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702**

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Abre a embalagem e misture até perfeita homogeneização.

DILUIÇÃO DO PRODUTO

Pronto para uso

FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço inox ou espátula apropriada.

APLICAÇÃO DE CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 2 demão dependendo da técnica de aplicação e condições de preparação da superfície.

RENDIMENTO DO PRODUTO

Galão 3,6L = 5,6KG por demão: 10m² a 12m²

Caixa 18L= 20KG por demão:50m²-60m²

Balde 18l = 25KG por demão: 70m² a 75m²

OBSERVAÇÃO: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

SECAGEM

Entre demãos 2 horas e 7 dias final.

Observação: O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados cargas minerais inertes, tensoativos e microbicidas.

Prazo de validade

24 meses

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o MISTERCRYL Fundo Preparador de Paredes.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com água sanitária ou mata mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar mistercryl Selador Acrílico e, se necessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar mistercryl Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem, e, se necessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida (áreas internas).

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

QD AC 104 Bloco A S/N – Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005 CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.

0758134900169-FONE (61)-3358-4000



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em até 72 horas após aplicação pingos de água podem ocasionar manchas.
3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Mistercryl Selador Acrílico e Massa Corrida Mistercryl .
4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

Qualidade e desempenho

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo, da superfície e das condições meteorológicas bem como fatores externos, tais como conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.
0758134900169-FONE (61)-3358-4000

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.
0758134900169-FONE (61)-3358-4000