



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: TEXCRYL BRANCA INTERIOR/EXTERIOR-MISTERCRYL

Texcryl é um revestimento acrílico a base de água, com acabamentos texturizados em alto relevo. Possibilita vários efeitos decorativos. Indicado para aplicação em áreas interna e externas e pode tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, proporcionando um acabamento com altíssima resistência a intempéries.

Disponível em 19 cores: consulte a cartela.

- **CONFORME A CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702**

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Abre o Galão e misture até perfeita homogeneização.

DILUIÇÃO DO PRODUTO

Pronto para uso se necessário, até 2% água potável.

FERRAMENTAS

Desempeneadeira de aço inox ou espátula apropriada.

APLICAÇÃO DE CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 1 demão dependendo da técnica de aplicação e condições de preparação da superfície.

RENDIMENTO DO PRODUTO

Galão 3,6L = 6,3KG por demão: 4m² à 6m²

Balde 16L = 18KG por demão: 8,6m² à 10m²

Balde 18l = 25KG por demão: 12m² à 14m²

OBSERVAÇÃO: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

QD AC 104 Bloco A S/N – Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005 CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.

0758134900169-FONE (61)-3358-4000



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

SECAGEM

Entre demãos 2 horas e 7 dias final.

Observação: O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados cargas minerais inertes, tensoativos e microbicidas.

Prazo de validade

24 meses.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o MISTERCRYL Fundo Preparador de Paredes.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com água sanitária ou mata mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar mistercryl Selador Acrílico e, se necessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida(áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar mistercryl Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem, e, se necessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida(áreas internas).

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.

0758134900169-FONE (61)-3358-4000



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em até 72 horas após aplicação pingos de água podem ocasionar manchas.
3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar opó com pano úmido e aplicação do Mistercryl Selador Acrílico na cor da textura Mistercryl escolhido.
4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

Qualidade e desempenho

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo, da superfície e das condições meteorológicas bem como fatores externos, tais como conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.
0758134900169-FONE (61)-3358-4000

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.
0758134900169-FONE (61)-3358-4000