



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: MASSA PARA EFEITOS INTERIOR/EXTERIOR-MISTERCRYL

Revestimento acrílico a base de água para obtenção de efeito especial deixando o ambiente mais moderno e rústico. Indicado para aplicação em áreas interna e externas e pode tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas.

- **CONFORME A CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702**

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Abriu a embalagem e misture até perfeita homogeneização.

DILUIÇÃO DO PRODUTO

Pronto para uso

FERRAMENTAS

Desempeneadeira de aço inox com canto arredondado ou espátula apropriada.

APLICAÇÃO DE CAMADAS

Recomendamos a aplicação em 2 ou 3 demãos dependendo da técnica de aplicação e condições de preparação da superfície.

RENDIMENTO DO PRODUTO

Galão de 2L = 3,2 Kg: 20m² a 30m² acabado

Balde de 3,6L = 5 kg : 30m² a 40m² acabado

OBSERVAÇÃO: O rendimento pode sofrer alteração de acordo com a superfície, ferramenta utilizada e experiência do aplicador.

SECAGEM

Entre demãos 2 horas e 7 dias final.

Observação: O tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas locais no momento da aplicação



DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados cargas minerais inertes, tensoativos e microbicidas.

Prazo de validade

24 meses

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o MISTERCRYL Fundo Preparador de Paredes.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com água sanitaria ou mata mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar mistercryl Selador Acrílico e, senecessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida(áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar mistercryl Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem, e, senecessário, nivelar a superfície aplicando mistercryl Massa Acrílica (áreas externas) ou mistercryl Massa Corrida(áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativo ar superior a 90%.
2. Em até 72 horas após aplicação pingos de água podem ocasionar manchas.
3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar opó com pano úmido e aplicação do Mistercryl Acrílico Premium na cor do Massa para efeito Mistercryl escolhido.
4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produtodepositada.
6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.

QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.

0758134900169-FONE (61)-3358-4000

DURACOLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
QD AC 104 Bloco A S/N –Santa Maria- Brasília/DF CEP: 13.323-005CNPJ: 14.016.845/0001-80- INS. EST.
0758134900169-FONE (61)-3358-4000