

NOME DO PRODUTO	TEXCRYL
DESCRIÇÃO	Textura acrílica decorativa rústica, efeito rolado com excelente resistência as intempéries.
CÓDIGO	4406
INDICAÇÃO DE USO	Uso externo e interno sobre alvenaria, reboco, concreto, massas e revestimentos acrílicos.
DILUIÇÃO	Máximo 2% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).
RENDIMENTO	Balde 18KG = 7m <sup>2</sup> a 10m <sup>2</sup> Balde 25KG = 10m <sup>2</sup> a 14m <sup>2</sup>
MODO DE APLICAÇÃO	Aplicar com rolo de lã uma demão do selador elastomérico(Vedamister), deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com rolo alveolar ou de fibra de vinil (tipo fio de nylon). Secagem ao toque de 4 a 6 horas, final após 72 horas. Caso sejam utilizados materiais elastoméricos para tratamento de fissuras e frisos, deverá ser utilizado o Tinta Emborrachada/Vedamister a fim de se evitar possíveis manchas provenientes por diferença de absorção entre materiais de composições diferentes.
OBSERVAÇÕES	1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. 2) Diluições e consumo são indicativos. 3) A superfície precisa estar bem regularizada para um melhor acabamento do produto. 4) Confira sempre se a cor real corresponde a escolhida, por razões técnicas tem caráter meramente referencial. 5) Cores que utilizam pigmentos inorgânicos ocorrem o desbotamento, porém de forma mais lenta em relação as outras cores – pigmento orgânicos. 6) Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. 7) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do Departamento Técnico da Mistercryl.

## DADOS TÉCNICOS

REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	1,78 g/cm <sup>3</sup>
pH	-	-	9,00
VOC	NBR 16388	-	-
TEOR DE SÓLIDOS	NBR 15315	-	-
RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	NBR 15987	Resiste	Resiste
RENDIMENTO ACABADO	NBR 14942	-	10 a 14m <sup>2</sup> / 25kg
COBERTURA UMIDA	NBR 14943	-	-
COBERTURA SECA	NBR 14942	-	-
LAVABILIDADE	NBR 14940	-	-
PERMEABILIDADE AO VAPOR	EN ISO 12572	Sd ≤ 2,0 m	-
PERMEABILIDADE À ÁGUA SOB PRESSÃO	AFNOR P 84-402	Não apresentar manchas de umidade	-
RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO:	ABNT NBR 16912	≥ 0,3MPa	-
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPABILIDADE (PÓS CUV)	EN ISO 15148	C24h ≤ 0,50 (kg/m <sup>2</sup> ,vh)	-
APTIDÃO À DISSIMULAÇÃO DE FISSURA	UEatc 1978	> 0,2 mm	-

## REQUISITOS NORMATIVOS

ABNT NBR 11.702

Item de classificação 4.6.2

Preparo da Superfície  
ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem e Aguardar a secagem. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar FUNDO PREPARADOR MISTERCRYL a base de solvente ou água conforme o caso. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Mistercryl.

Tempo de Garantia  
(Norma de Desempenho)  
ABNT NBR 11.170

Garantia de 03 anos para perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento) e bolhas (conforme ABNT NBR 11170). Em concordância com à ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 03 anos e repintura com os produtos recomendados pela Mistercryl a cada 3 anos.

Nota: De acordo com a ABNT NBR 1557-1, “o correto uso e operação da edificação e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição no local da obra, mudanças no entorno da obra ao longo do tempo (trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana etc.) interferem na vida útil [...]”.

## DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Resina base de dispersão aquosa de polímeros acrílico, tensoativos, cargas minerais inertes, pigmentos livres de metais pesados e biocidas.

EMBALAGEM

Saco de 25kg, Caixa de 25kg, balde 18kg e 25kg.

VALIDADE

Os produtos Mistercryl tem validade de 2 anos em baldes e galões, e 1 ano para sacos valvulados, quando armazenados em local fresco, ventilado e iluminado (sem estar expostos a condições críticas de temperatura, umidade e sem contato direto com o solo). As áreas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar a presença e aninhamento de insetos/roedores. Contaminações microbiológicas podem levar a degradação prematura do produto.

ARMAZENAMENTO

As áreas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar a presença e aninhamento de insetos/roedores. Contaminações microbiológicas podem levar a degradação prematura do produto.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade relativa do ar superior a 90% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.

Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:  
08000-148110 ou 3069-8571.

N.A = Não se aplica

BRASÍLIA DF

AC 104 Conjunto A, Lote 02 - Santa Maria, Brasília/DF, CEP: 72.504-101 - Fone (61)  
3358-4000