

## ESMALTE ACETINADO STANDARD

NOME DO PRODUTO	
DESCRIÇÃO	Esmalte Acetinado Standard com alta performance, com boa durabilidade e resistência.
CÓDIGO	
INDICAÇÃO DE USO	Indicado para aplicação em superfícies metálicas e madeira em áreas externas e internas.
DILUIÇÃO	Efetuar a diluição com com aguarrás adicionando até 10 à 15%
RENDIMENTO	Galão 3,6L rende até 18m <sup>2</sup> acabado, Embalagem de 900ml rende até 4,5m <sup>2</sup> acabado.
MODO DE APLICAÇÃO	Recomendamos a aplicação de 2 a 3 demãos, dependendo da técnica de aplicação, cor utilizada e condições de preparação da superfície, pode ser necessário um maior número de demãos. Para a aplicação recomendamos o uso de rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha. <b>Secagem ao toque: 2 horas, entre demãos 6 horas e final 24horas.</b>
OBSERVAÇÕES	1) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. 2) Diluições e consumo são indicativos. 3) A superfície precisa estar bem regularizada para um melhor acabamento do produto. 4) Confira sempre se a cor real corresponde a escolhida, por razões técnicas tem caráter meramente referencial. 5) Cores que utilizam pigmentos inorgânicos ocorrem o desbotamento, porém de forma mais lenta em relação as outras cores – pigmento orgânicos. 6) Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. 7) Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do Departamento Técnico da Mistercryl.

## DADOS TÉCNICOS

REQUISITO	NORMA TÉCNICA	CRITÉRIO	RESULTADO
DENSIDADE RELATIVA	NBR 15382	-	-
pH	-	-	-
VOC	-	-	-
TEOR DE SÓLIDOS	-	-	-
RESISTÊNCIA AO CRESCIMENTO DE FUNGOS	-	-	-
RENDIMENTO ACABADO	-	-	-
COBERTURA UMIDA	-	-	-
PONTO DE EBULIÇÃO	-	-	-
LAVABILIDADE	-	-	-
PERMEABILIDADE AO VAPOR	-	-	-
PERMEABILIDADE À ÁGUA SOB PRESSÃO	-	-	-
RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO:	-	-	-
VOLATIL	-	-	-
APTIDÃO À DISSIMULAÇÃO DE FISSURA	-	-	-

## REQUISITOS NORMATIVOS

ABNT NBR 11.702

Item de classificação 4.2.1.2

Preparo da Superfície  
ABNT NBR 13.245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6h e enxaguar bem e Aguardar a secagem. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Mistercryl.

Tempo de Garantia  
(Norma de Desempenho)  
ABNT NBR 11.170

Garantia de 03 anos para perda de integridade da película (má aderência da película e descolamento, pulverulência, craqueamento) e bolhas (conforme ABNT NBR 11170). Em concordância com à ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 03 anos e repintura com os produtos recomendados pela Mistercryl a cada 3 anos.

Nota: De acordo com a ABNT NBR 1557-1, “o correto uso e operação da edificação e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição no local da obra, mudanças no entorno da obra ao longo do tempo (trânsito de veículos, obras de infraestrutura, expansão urbana etc.) interferem na vida útil [...]”.

## DADOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Resina alquídica, solventes aromáticos e alifáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e secantes.

EMBALAGEM

Galão 3,6lt e 900ml

VALIDADE

Os produtos Mistercryl tem validade de 2 anos em baldes e galões, e 1 ano para sacos valvulados, quando armazenados em local fresco, ventilado e iluminado (sem estar expostos a condições críticas de temperatura, umidade e sem contato direto com o solo). As áreas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar a presença e aninhamento de insetos/roedores. Contaminações microbiológicas podem levar a degradação prematura do produto.

ARMAZENAMENTO

As áreas de armazenagem devem ser mantidas limpas, livres de resíduos e sujeiras para evitar a presença e aninhamento de insetos/roedores. Contaminações microbiológicas podem levar a degradação prematura do produto.

LIMITES DE APLICAÇÃO

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade relativa do ar superior a 90% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado Condições climáticas desfavoráveis podem prejudicar o desempenho do produto. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.

Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica:  
08000-148110 ou 3069-8571.

N.A = Não se aplica

BRASÍLIA DF

AC 104 Conjunto A, Lote 02 - Santa Maria, Brasília/DF, CEP: 72.504-101 - Fone (61)  
3358-4000